

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

REDUCLEAN FOR DIFFUSE COATINGS



Productinformatie

Categorie	Reiniger voor het verwijderen van diffuse ReduSystems-coatings
Omschrijving	ReduClean for diffuse coatings is speciaal ontwikkeld om diffuse ReduFuse- en ReduFuse IR-coatings gemakkelijk van het kasdek te verwijderen wanneer ze niet meer nodig zijn. Voor het verwijderen van ReduSol, ReduHeat en ReduFlex Blue is de normale versie van ReduClean voldoende.
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">• ReduClean for diffuse coatings maakt het bindmiddel in ReduFuse- en ReduFuse IR-coatings wateroplosbaar. De regen spoelt de coating vervolgens af.• Geschikt voor elk kasdek: glas en alle soorten plastic.• ReduClean for diffuse coatings kan alleen in combinatie met AntiReflect worden gebruikt wanneer de coating door regen wordt verwijderd.
Aanbevolen gebruik	Voor het verwijderen van ReduFuse en ReduFuse IR
Aanbevolen oppervlak	Geschikt voor glas, acrylaat, polycarbonaat en plastic folie
Geïdentificeerd gebruik	Industrieel - alleen voor professioneel gebruik

Technische specificaties

Fysieke toestand	Vloeibaar
Kleur	Kleurloos tot lichtgeel
Geur	Karakteristiek
pH	13,5
Ontvlambaarheid (vast, gas)	Niet-ontvlambaar
Ontploffingseigenschappen	Geen
Dichtheid	1,1 g/cm ³
Viscositeit	1600 mPa.s Brookfield RV, spindel 3, 5 rpm, 20 °C
Vervoersvoorschrift (ADR, RID, IMDG, IATA, IDN)	Ja, klasse (ADR): 8, verpakingsgroep: III

Bewaaromstandigheden

Verpakking	Can van 20 l 1 pallet bevat 48 cans
Houdbaarheid	Ongeopende verpakkingen zijn 3 jaar houdbaar. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Producten moeten worden beschermd tegen vorst (boven 5 °C) en oververhitting (boven 35 °C).

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

REDUCLEAN FOR DIFFUSE COATINGS



Gebruiksaanwijzingen

Vorbereitung	<p>De cans goed schudden vóór gebruik. Controleer of de waterwegen en omgeving geschikt zijn voor de instroom van ReduClean for diffuse coatings. Sluit bij voorkeur de inlaat van het irrigatiebassin af vóór het aanbrengen totdat het schermmateriaal is verwijderd.</p> <p><i>Aandachtspunt: Standaardkasdekmaterialen worden niet aangetast door ReduClean for diffuse coatings. Voor speciaal behandelde kasdekmaterialen (diffuus glas, AR-coatings) raden we u aan contact op te nemen met uw leverancier.</i></p>
Weersomstandigheden	<ul style="list-style-type: none">• Een buitentemperatuur tussen 5 en 20 °C.• Windsnelheid van minder dan 2 m/s (7 km/u)• Voor snelle droging: relatieve luchtvochtigheid (RV) < 90%• Breng ReduClean for diffuse coatings niet aan op een natte ondergrond of tijdens regen, want het heeft minimaal 15 minuten nodig om te reageren met de coating.
Apparatuur	<p>Het aanbrengen moet worden gedaan door de vloeistof op een van de volgende manieren op het oppervlak te spuiten:</p> <ul style="list-style-type: none">• Met een spuitmachine• Handmatig met een spuitpistool• Met een helikopter
Persoonlijke bescherming	<ul style="list-style-type: none">• Veiligheidsbril• Beschermende handschoenen• Beschermende kleding
Verdunding	<p>Spuit ten minste 250 liter ReduClean for diffuse coatings per hectare, verdund met 5-7 delen schoon water, onder voortdurend roeren</p>
Waterkwaliteit	<p>Gebruik bij voorkeur altijd schoon water met een pH tussen 6 - 8 en een EC tussen 30 - 60 mS/s. Vooral wanneer ander water wordt gebruikt (bijvoorbeeld osmose- of bronwater).</p>
Aanbrengen	<p>Breng ReduClean for diffuse coatings gelijkmatig aan op een droog kasdek en laat het ten minste 15 minuten inwerken vóór het afborstelen. Of breng ReduClean for diffuse coatings aan wanneer binnen twee dagen een aanzienlijke hoeveelheid regen wordt verwacht. De regen zal de coating wegspoelen. Zorg dat de coating in zijn geheel wordt bevochtigd. Gedeelten die niet bevochtigd zijn, worden niet verwijderd.</p> <p><i>Aandachtspunt: Gebruik van daksproeiers voor koeling kan verwijderingsproblemen veroorzaken. Gebruik geen daksproeiers voor het afspoelen. Gebruik geen andere reinigingsmiddelen om ReduFuse en ReduFuse IR te verwijderen.</i></p>
Milieu	
Milieuvoorzorgsmaatregelen	<p>Verdun producten vóór gebruik altijd met de juiste hoeveelheid water en spoel ze met veel water af.</p> <p>Voer het product op een veilige manier af overeenkomstig met de lokale/nationale voorschriften.</p> <p>Vermijd visuele verkleuring (tijdelijk en onschadelijk) van het water door:</p> <ul style="list-style-type: none">• te lozen op een brede rivier met voldoende capaciteit en stroming;• de bus onder het wateroppervlak te laten uitstromen: een lozingspunt boven het wateroppervlak kan schuimvorming veroorzaken. <p>Als het reinigingswater wordt opgevangen en hergebruikt, heeft de faciliteit aparte compartimenten nodig omdat de resten van de coating en de reiniger tijd nodig hebben om te bezinken.</p> <p>Controleer de bruikbaarheid van het irrigatiewater in het bassin na reiniging.</p>